Butyl Sealbond

Colle de montage à forte adhérence

- ✔ **Plasto-élastique, durable et permanente**
- ✔ **Excellente adhérence sans apprêt sur pratiquement tous les supports, même humides**
- ✔ **Bonne résistance aux UV, aux intempéries, à l'eau, à l'humidité et au vieillissement**
- ✔ **Haut pouvoir d'isolation thermique**

Butyl Sealbond est une colle de montage haut de gamme à forte adhérence à base de polymère MS. Spécialement conçue pour le collage de divers films synthétiques et pare-vapeur.

Application

- Spécialement développée pour le collage de films synthétiques (PE, PVC, EPDM, DPC) sur la pierre, le béton, le crépi, le métal et le bois.
- Pour le collage et la finition étanche à l'eau et à l'air des films synthétiques.
- Convient au collage des films de sous-toiture et des pare-vapeur les plus courants.
- Collage de films PP autour des boiseries et menuiseries, de films d'aluminium et de pratiquement tous les autres matériaux de construction et d'isolation.

Propriétés

- Faible odeur, durcissement sans retrait ni formation de bulles.
- Plasto-élastique permanent et durable.
- Excellente adhérence sans apprêt sur pratiquement tous les supports, même humides.
- Propriétés adhésives uniques et puissantes sur tous les films plastiques et en aluminium et pratiquement tous les autres matériaux de construction et d'isolation.
- Haute valeur d'isolation thermique ; colmate les fuites d'eau et d'air et réduit les coûts énergétiques.
- Excellentes propriétés d'application.
- Sans plastifiants, phtalates, isocyanates, solvants ni silicones. Faible émission, certifié COV A+.
- Résistance durable aux UV, aux intempéries, à l'eau, à l'humidité et au vieillissement.

Specifications

Caractéristique :	Valeur :
Base	Polymère MS / 1 composant
Résistance à l'affaissement - ISO 7390	< 2 mm
Densité - ISO 1183	1,22 g/ml
Retrait	Nul
Résistance à la température après durcissement complet	-40 °C à +100 °C

For further information, please contact:

Netherlands : +31 (0)77 476 2204 | Austria : +43(0) 4239 40300 | Switzerland : +41(0) 81 252 55 54

Disclaimer:
All advice, recommendations, figures and safety instructions are based upon thorough research as well as the current state of our experience and are non-binding. Despite the greatest care having been taken to compile the documentation, we assume no responsibility for inaccuracies, mistakes, typographical or print errors. We reserve the right to alter the product whenever we deem necessary. Considering that the design and conditions of the substrate and the circumstances under which the application takes place are beyond our control, no responsibility with regard to the executed works can be assumed on the basis of this documentation. Therefore we advise you to perform a test on the spot yourself. All our sales and deliveries are subject to our General Conditions of Sale and Delivery.

PRO PART®

Durée de conservation

Dans son emballage d'origine non ouvert, conserver dans un endroit frais et sec, entre +5 °C et +25 °C. Durée de conservation maximale de 15 mois à compter de la date de fabrication.

Mise en œuvre

- Température d'application (environnement et support) comprise entre min. +5 °C et max. +40 °C.
- Appliquer le produit à la verticale (en laissant des espaces) et en une épaisseur suffisante d'environ 7 mm, en rainures espacées de min. 10 cm et max. 20 cm. Ne pas appliquer par points !
- Sur des supports propres, purs, compatibles, solides, exempts de graisse et de poussière.
- Éliminer entièrement les particules non adhérentes des supports à l'aide d'une brosse appropriée.
- Dégraisser entièrement les supports gras.
- Butyl Sealbond présente un large spectre d'adhérence, mais les supports très poreux doivent être prétraités avec un apprêt. **Pro Part propose une large gamme d'apprêts, mais l'apprêt approprié devra être déterminé au cas par cas.** Prétraiter les supports non poreux sur lesquels l'adhérence est minimale avec un apprêt.
- Appliquer l'apprêt facilement, rapidement, proprement, uniformément et sans excès, dans des conditions de température et de support appropriées.
- Appliquer Butyl Sealbond dès que l'apprêt est sec.

Compatibilité avec les peintures

Butyl Sealbond est parfaitement compatible avec les systèmes de peinture à dispersion. Les systèmes de peinture synthétiques peuvent toutefois présenter un temps de séchage plus long. Lorsque Butyl Sealbond est recouvert, cette opération doit toujours être effectuée de manière professionnelle, en combinaison avec un système de peinture durable de haute qualité capable d'absorber suffisamment les mouvements provenant du support adhésif élastique. Ceci afin de réduire la formation de fissures dans la couche de peinture appliquée. Appliquer les systèmes de peinture uniquement lorsque les températures ambiantes et du support sont appropriées (voir la fiche technique du fabricant de peinture). Toujours effectuer au préalable un test de compatibilité avec la peinture.

Restrictions et recommandations

Butyl Sealbond ne convient pas pour l'étanchéité des joints ni en combinaison avec des supports en PC, PMMA, PTFE, néoprène et bitumineux. Ne pas soumettre à des contraintes mécaniques, thermiques ou chimiques avant durcissement complet. Réparer avec le même produit. Les colles et mastics de jointoiement ont une durée de vie plus longue si l'on effectue un entretien périodique et des réparations en temps opportun. Testez toujours au préalable l'adhérence et la compatibilité des matériaux.
Évitez tout contact prolongé avec la peau. En cas de contact du produit non durci avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau et consultez un médecin. La fiche de données de sécurité du produit est disponible sur notre site web.

Emballage

Art.	Couleur :	Unité :	Contenu :	EAN :
3450	Noir	1	600 ml	8 719214 110314

For further information, please contact:
Netherlands : +31 (0)77 476 2204 | Austria : +43(0) 4239 40300 | Switzerland : +41(0) 81 252 55 54

Disclaimer:
All advice, recommendations, figures and safety instructions are based upon thorough research as well as the current state of our experience and are non-binding. Despite the greatest care having been taken to compile the documentation, we assume no responsibility for inaccuracies, mistakes, typographical or print errors. We reserve the right to alter the product whenever we deem necessary. Considering that the design and conditions of the substrate and the circumstances under which the application takes place are beyond our control, no responsibility with regard to the executed works can be assumed on the basis of this documentation. Therefore we advise you to perform a test on the spot yourself. All our sales and deliveries are subject to our General Conditions of Sale and Delivery.